

KLAIBER
MARKISEN



KOLLEKTION **TECHNISCHE DATEN**

KLAIBER.de

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Unsere Farbwelten



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinndüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Farbe Uni	Rapport	UV-Wert	Gewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
24103	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24105	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24107	Grau	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24109	Grau	x	90	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24111	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24113	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24115	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24117	Grau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24119	Grau	x	100	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24121	Grau	x	100	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24123	Grau	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24125	Grau	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24127	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24129	Grau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24131	Grau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24133	Grau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24135	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24137	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24139	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24141	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	3-4
24143	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24145	Grau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24203	Gelb	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24205	Gelb	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24207	Gelb	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24209	Gelb	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24211	Gelb	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24213	Gelb	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24215	Gelb	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24303	Beige	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24305	Beige	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Unsere Farbwelten



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinndüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Farbe Uni	Rapport	UV-Wert	Gewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
24307	Beige	x	90	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24309	Beige	x	90	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24311	Beige	x	90	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24315	Beige	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24317	Beige	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24319	Beige	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24321	Beige	x	100	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24323	Beige	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24325	Beige	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24329	Beige	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24331	Beige	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24333	Beige	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24335	Beige	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24337	Beige	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24339	Beige	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24403	Orange	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24405	Orange	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24407	Orange	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24409	Orange	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24411	Orange	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24503	Rot	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24505	Rot	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24507	Rot	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24509	Rot	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24511	Rot	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24513	Rot	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24515	Rot	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24517	Rot	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24519	Rot	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24521	Rot	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24603	Blau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Unsere Farbwelten



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spindüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Farbe Uni	Rapport	UV-Wert	Gewicht (g/m ²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
24605	Blau	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
24607	Blau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24609	Blau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24611	Blau	x	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24613	Blau	x	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24615	Blau	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24617	Blau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24619	Blau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24621	Blau	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24623	Blau	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24625	Blau	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24703	Grün	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24705	Grün	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24707	Grün	x	100	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24709	Grün	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24711	Grün	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24713	Grün	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24715	Grün	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24717	Grün	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24719	Grün	x	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24721	Grün	x	100	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
24723	Grün	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
24725	Grün	x	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
24727	Grün	x	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Unsere Farbwelten



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinndüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Farbe Muster	Rapport	UV-Wert	Gewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
26103	Grau Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26105	Grau Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26107	Grau Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26109	Grau Muster	1,2 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26111	Grau Muster	1,2 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26113	Grau Muster	1,2 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26115	Grau Muster	x	98	305 (± 5 %)	0,60-0,76	160/98	7,1/5,3	30,5/22,0	120	> 350	4-5
26117	Grau Muster	x	98	305 (± 5 %)	0,60-0,76	160/98	7,1/5,3	30,5/22,0	120	> 350	4-5
26119	Grau Muster	x	100	305 (± 5 %)	0,60-0,76	160/98	7,1/5,3	30,5/22,0	120	> 350	4-5
26121	Grau Muster	x	93	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26123	Grau Muster	x	96	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26125	Grau Muster	x	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26127	Grau Muster	x	96	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26129	Grau Muster	x	98	310 (± 5 %)	0,62 -0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26131	Grau Muster	20 cm	96	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26133	Grau Muster	40 cm	95	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26135	Grau Muster	30 cm	97	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26137	Grau Muster	30 cm	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26139	Grau Muster	20 cm	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26141	Grau Muster	24 cm	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26143	Grau Muster	30 cm	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26145	Grau Muster	24 cm	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26147	Grau Muster	20 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26149	Grau Muster	20 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26203	Gelb Muster	x	98	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26205	Gelb Muster	x	99	305 (± 5 %)	0,60-0,76	160/98	7,1/5,3	30,5/22,0	120	> 350	4-5
26207	Gelb Muster	24 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26209	Gelb Muster	20 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26211	Gelb Muster	30 cm	96	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26213	Gelb Muster	24 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26215	Gelb Muster	24 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Unsere Farbwelten



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinnfärbend und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Farbe Muster	Rapport	UV-Wert	Gewicht (g/m ²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
26303	Beige Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26305	Beige Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26307	Beige Muster	x	90	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26309	Beige Muster	x	98	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26311	Beige Muster	20 cm	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26313	Beige Muster	20 cm	90	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26315	Beige Muster	30 cm	97	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26317	Beige Muster	30 cm	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26319	Beige Muster	24 cm	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26321	Beige Muster	30 cm	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26323	Beige Muster	24 cm	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26403	Orange Muster	x	99	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26405	Orange Muster	x	99	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26407	Orange Muster	30 cm	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26409	Orange Muster	30 cm	99	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26411	Orange Muster	24 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26413	Orange Muster	30 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26415	Orange Muster	5 cm	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26417	Orange Muster	24 cm	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26503	Rot Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26505	Rot Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26507	Rot Muster	x	98	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5
26509	Rot Muster	1,2 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26511	Rot Muster	40 cm	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26513	Rot Muster	30 cm	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26515	Rot Muster	5 cm	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26603	Blau Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26605	Blau Muster	7,5 cm	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26607	Blau Muster	20 cm	100	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26609	Blau Muster	30 cm	95	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26611	Blau Muster	30 cm	98	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5

TECHNISCHE DATEN
POLYACRYLSTOFFE – Unsere Farbwelten

Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinndüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Farbe Muster	Rapport	UV-Wert	Gewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
26613	Blau Muster	20 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26703	Grün Muster	x	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26705	Grün Muster	7,5 cm	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26707	Grün Muster	24 cm	97	290	0,55	160/110	4,0/3,5	29/15	120	460	4-5
26709	Grün Muster	20 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26711	Grün Muster	1,2 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26713	Grün Muster	1,2 cm	97	290	0,60	145/100	3,5/3,0	30/22	120	370	4-5
26715	Grün Muster	2,6 cm	95	290	0,60	140/90	4/2,3	23/20	120	>350	4-5
26717	Grün Muster	x	99	305 (± 5 %)	0,60-0,76	160/98	7,1/5,3	30,5/22,0	120	> 350	4-5
26719	Grün Muster	x	100	305 (± 5 %)	0,60-0,76	160/98	7,1/5,3	30,5/22,0	120	> 350	4-5
26721	Grün Muster	x	100	300 (± 5 %)	0,58-0,60	170/100	6,1/3,7	30,5/24,5	120	> 350	4-5
26723	Grün Muster	x	98	310 (± 5 %)	0,62-0,76	170/97	5,7/3,5	32,0/25,5	120	> 350	4-5

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Water



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinndüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Tuchtyp	UV-Wert	Gewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)
82105	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82107	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82117	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82123	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82125	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82127	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82131	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82145	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82155	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82159	Water	90	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82213	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82307	Water	90	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82309	Water	90	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82319	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82325	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82341	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82343	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82405	Water	95	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82515	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5
82517	Water	100	320	0,60	154/105	3/2	37/32	120	1200	4-5

TECHNISCHE DATEN

POLYACRYLSTOFFE – Fire



Alle KLAIBER Polyacrylstoffe sind spinndüsengefärbt und zu 100 % aus Polyacryl

KLAIBER Nummer	Tuchtyp	UV-Wert	Gewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Reißkraft Kette/Schuss (daN/5 cm)	Weiterreißkraft Kette/Schuss (daN)	Reißdehnung Kette/Schuss (%)	Warenbreite (cm)	Wassersäule (mm)	Farbbeständigkeit (ISO 105-B04)	Brennverhalten (DIN 4102-1)
86101	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86103	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86105	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86107	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86109	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86111	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86301	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86303	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1
86501	Fire	100	335	0,60	220/110	7/2,5	52/40	120	200	4-5	B1

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE GEWEBE – Resistant & Resistant Blockout



KLAIBER Nummer	Tuchtyp	Grundgewebe	Gewicht (in g/m²)	Dicke (in mm)	Öffnungsfaktor (in %)	Reißkraft (in daN/5 cm)	Weiterreißkraft (in daN)	Warenbreite (in cm)	Wassersäule (in mm)	Brennverhalten (DIN 4102-1)
84002	Resistant	PVC/Polyester	630	0,55	0	250/250	20/20	300	10.000	B1
84004	Resistant	PVC/Polyester	630	0,55	0	250/250	20/20	300	10.000	B1
84005	Resistant	PVC/Polyester	630	0,55	0	250/250	20/20	300	10.000	B1
84006	Resistant	PVC/Polyester	630	0,55	0	250/250	20/20	300	10.000	B1
84016	Resistant	PVC/Polyester	630	0,55	0	250/250	20/20	300	10.000	B1
84200	Resistant Blockout	PVC/Polyester	750	0,63	0	250/250	25/25	267	10.000	B1
84202	Resistant Blockout	PVC/Polyester	750	0,63	0	250/250	25/25	267	10.000	B1
84204	Resistant Blockout	PVC/Polyester	750	0,63	0	250/250	25/25	267	10.000	B1

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE GEWEBE – Unsere Senkrechten



KLAIBER Nummer	Tuchtyp	Grundgewebe	Gewicht (in g/m²)	Dicke (in mm)	Öffnungsfaktor (in %)	Reißkraft (in daN/5 cm)	Weiterreißkraft (in daN)	Warenbreite (in cm)	Brennverhalten (DIN 4102-1)
46101	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46103	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46105	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46107	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46109	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46111	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46113	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46115	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46117	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46119	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46121	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46123	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46125	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46127	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46201	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46203	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46301	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46303	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46305	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46307	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46309	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46311	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46313	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46315	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46317	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46401	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46501	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46503	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46505	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46601	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46701	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1
46703	Soltis 92	PVC/Polyester	420	0,45	4	310/210	45/20	177	B1

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE GEWEBE – Unsere Senkrechten



KLAIBER Nummer	Tuchtyp	Grundgewebe	Gewicht (in g/m²)	Dicke (in mm)	Öffnungsfaktor (in %)	Reißkraft (in daN/5 cm)	Weiterreißkraft (in daN)	Warenbreite (in cm)	Brennverhalten (DIN 4102-1)
62002	Soltis B92	PVC/Polyester	650	0,60	0	310/210	45/20	170	B1
62004	Soltis B92	PVC/Polyester	650	0,60	0	310/210	45/20	170	B1
62006	Soltis B92	PVC/Polyester	650	0,60	0	310/210	45/20	170	B1
62008	Soltis B92	PVC/Polyester	650	0,60	0	310/210	45/20	170	B1
42401	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42403	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42405	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42407	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42409	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42411	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42413	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
42415	Soltis Screen	PVC/Glasfaser	515	0,73	5	300/250	23/19	250/320	B1
47001	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47003	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47005	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47007	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47009	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47011	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47013	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47015	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47017	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47019	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47021	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47023	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47025	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47027	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1
47029	Soltis Veozip	PVC/Polyester	600	0,90	5	250/170	25/25	250/320	B1

**KLAIBER
MARKISEN**

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 11–13 • 76694 Forst/Baden

Tel. 07251 9733 - 0 • info@klaiber.de

KLAIBER.de